

Produkt Information:

Betonklæber 661

Øger styrke og vedhæftning

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Betonklæber 661 er et frostsikret forstærknings- og plastificeringsmiddel til beton, mørtel og hvidtekalk og kan endvidere anvendes som støvbinder.

Ved tilsætning til cementmørtel fås forøget brudstyrke, slidstyrke, trækstyrke og bindeevne så afskalning og revnedannelse ikke opstår. Den gode vedhæftning til gammel beton gør det muligt at foretage effektive reparationer uden ophugning og rubankning. Betonklæber 661 i hvidtekalk giver øget holdbarhed og hindrer afsmitning. Tåler afvaskning (spuling).

Betonklæber 661 anvendes som tilsætningsmiddel ved støbning og reparationer af gulve, vægge, fald, slidlag, sokler og trapper.

Betonklæber 661 er endvidere velegnet ved udfugning af betonelementer, forstærkning og støbeskel. Anvendes også i hvidtekalk ved både udvendig og indvendig hvidtning.



Betonklæber 661 tilsættes beton, mørtel og hvidtekalk, og øger styrke og vedhæftning.

Fysiske / kemiske data:

Type:	Vandbaseret polyvinylacetat dispersion
Farve:	Hvid.
Konsistens:	Tyndt flydende.
Tørstofindhold:	Ca. 45 %.
Viskositet:	ca. 4.600 cps, Brookfield RVF, sp. 4, 20 r.p.m., 20 °C.
Vægtfylde:	1,1 kg/liter.
Holdbarhed:	Mindst 2 år i tæt emballage ved kølig opbevaring (ned til -10 °C).
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
4500	750 ml flaske	3449238
4501	2,5 kg spand	3448883
45021	5 kg dunk	5958387



Brugsanvisning:

Cementmørtel:	Cementmørtel med Betonklæber 661 fremstilles som en normal cementmørtel blot udrøres mørtlen i en blanding af lige dele Betonklæber 661 og vand.
Slidlag:	Ved udlægning af slidlag skal underlaget renses for olie og smuds og derefter vandes. Fritstående ved affejes. Mørtlen fremstilles af 1 del cement og 3 dele groft sand, der udrøres i en blanding af lige dele vand og Betonklæber 661, indtil passende konsistens.
Hvidtekalk:	Hvidtekalk tilsættes 10-15 % Betonklæber 661.
Støvbinder:	Fortyndes med vand i forholdet 1 del klæber til 3 dele vand.
Anvendelsestemperatur:	Minimum +5 °C. Kan opbevares ned til -10 °C.
Rengøring:	Våd lim fjernes med vand. Afhærdet lim skal fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Betonklæber 661 - Revideret 16.12.2005 - Side 2/2