



CascoFlex

3442

Beskrivelse	CascoFlex er en dispersionsbaseret våd- og hæftlim til gulv- og vægmaterialer.
Anvendelsesområde	Anvendes indendørs i både tørre og våde rum til limning på gulv og væg af homogen vinyl samt vinyl med bagside og over 0,6 mm vinyltag. Kan anvendes på både sugende og ikke sugende underlag. Er derudover velegnet til limning af tæpper.
Produktegenskaber	• Lang åbentid • Til gulv og væg • Let at påføre både med spartel og rulle • Meget lav emission EMICODE EC1 • Opfylder Gulvbranchen's krav til gulvlime

TEKNISKE DATA

Basis	Akryl polymer dispersion
Opløsningsmiddel	Vand
Tørstof	Ca. 74 %
Vægtfylde	Ca. 1250 kg/m ³
Konsistens	Smidig tixotrop
Farve	Beige
Tørretid	Fuld styrke 1 - 2 uger Tåler almindelig belastning umiddelbart efter montering
Åbentid	Vådlimning : 0 - 25 min. Hæftlimning: 25 - 65 min.
Optimale forhold	+18° C - +22° C og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighed	÷30° C - +70° C
Normer	Nordtest 141, 142, 143, 146 ved Gulvbranchen's krav

BRUGSANVISNING

Fugtforhold	Max. restbyggefugt 85 % RF. Fugtigheden måles ved en temperatur i underlaget på +17° C - +25° C i henhold til Gulvfakta afsnit 2.11 og 2.12. Skal temperaturen i undergulvet efter ibrugtagning (f. eks. ved gulvvarme) være en anden end den nævnte, skal fugtigheden måles ved denne temperatur.
Forbehandling	Underlaget skal være rent, tørt og plant, dvs. afrettet til ± 2 mm målt med en 2 m retskinne. Temperaturen i lokalet skal i henhold til Gulvfakta afsnit 2.14 være +20° C og luftfugtigheden 35 % RF – 75 % RF. Er luftfugtigheden for høj, kan den nedbringes ved opvarmning og ventilation.
Påføring	Tandet spartel og malerulle.
Limmængde	Vinyl 4 - 5 m ² /lt. Tæpper 3,5 - 5 m ² /lt.
Montering	På sugende underlag monteres belægningen efter en kort ventetid og inden 25 min., således at der opnås fuld afsmitning til belægningens bagside. Belægningen gnides godt fast i limen, så alle luftbuler forsvinder. Efter ca. 1 time eftergrides/tromles belægningen. På tætte underlag monteres belægningen i den våde lim og gnides fast. Løft derefter belægningen fra gulvet og lad limen lufte i 10 - 20 min. Monter herefter belægningen og gnid godt fast. Er luftning ikke mulig, vent da 20 - 30 min., inden belægningen monteres. Kontroller, at limen giver afsmitning til belægningens bagside.
Forudsætninger	Monteringstid/ventetid afhænger af aktuel temperatur og luftfugtighed. De oven for nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorieafprøvninger ved +23° C og 55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som <u>vejledende</u>.
Rengøringsinstruktion	God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med sæbe og vand eller evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand, før limen tørrer. Indtørret lim opløses med acetone, sprit eller lignende.
Lagerholdbarhed	1 år i tæt, lukket emballage.
Supplerende produkter	Casco Limspartel 6108, 6109, 6118 og 6121.

SIKKERHED	Kodenr. (1993): 00-1
	Brandfareklasse: Ingen
	Sundhedsfareklasse: Ingen

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk