

# Mipa 2K-Klarlak CA

## Produktbeskrivelse

Mipa 2K-Klarlak CA er en kvalitetslak med et højt tørstofindhold, en god UV beskyttelse samt direkte vedhæftning på jernmetaller (galvaniseret jern, rustfrit stål, hårdt og blødt aluminium).  
VOC i g/l [2004/42/EC]: 2e(840) 550.

## Hærder

Blandingsforhold: 5:1 efter volumen med hærder MS10, MS25 eller MS40.

## Fortynder

Mipa 2K fortynder; tilsætning ca. 10%.

## Påføringsmetode

<b>Sprøjtepistol</b>	<b>Luft</b>
Sprøjtetryk	4 - 5 bar
Dysestr.	1,4 mm
Forarbejdningsviskositet	18 - 20 s 4 mm DIN
Rækkeevne	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Potlife	6 - 8 timer
Tørfilmstykkelse	40 - 50 µm
Sprøjtegange	2
Udluftstid	5 - 10 min. mellem hver sprøjtegang

Den rødlige farvetone på klarlakken vil forsvinde efter påføring.

Mipa 2K-Klarlak kan farves med Mipa Brillant-Design eller Mipa 2K-PUR Autolak OC (max. 20% tilsætning) uden at det påvirker hæfteevnen.

## Tørretid

	<b>Støvtør</b>	<b>Håndteringstør</b>	<b>Monteringstør</b>
Objekttemperatur 20°C	20 - 30 min.	6 - 8 timer	24 timer
Objekttemperatur 60°C	5 - 10 min.	30 - 40 min.	1 - 2 timer

## Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: fra +10°C og højst 75% relativ luftfugtighed.

Holdbarhed: Mindst tre år i tætsluttet original emballage

Pakningsstørrelse: 1 liter - bestil nr.: CA

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**