



Mipa PM Aqua WEP 1000-20



Produktbeskrivelse

Vandfortyndbar, chromatfri 2K epoxy-zinkfosfat grunder til jern, stål, zink, aluminium og kunststoffer. Høj rustbeskyttelse, god hæfteevne og meget god kemisk og mekanisk bestandighed. Kan bruges til isolering af termoplastiske bunde. Temperaturbestandig op til 150°C (180°C kort tid). Kan overlakeres med alle vandbaserede eller opløsningsmiddelbaserede 1K- og 2K-dæklakker.

VOC g/l (2004/42/EC): 1j(140) 84 g/l

Bunde & forslag til opbygning

Jern, stål : Rengør, evt. slib og affedt med Mipa vandig Reiniger eller silikonefjerner.

Påfør WEP 1000-20 grunder i 50-70 µm og derefter dæklak WPU 2000-90 i 50-60 µm.

Zink: Rengør med alkalisk ammoniakopløsning.

Påfør WEP 1000-20 grunder i 50-70 µm og derefter dæklak WPU 2000-90 i 50-60 µm.

Aluminium, kunststoffer: Rengør, slib og affedt med Mipa vandig Reiniger eller silikonefjerner

Påfør WEP 1000-20 grunder i 25-30 µm og derefter dæklak WPU 2000-90 i 50-60 µm.

Blandeforhold – hærder og fortynder

Efter vægt 5:1 med Mipa WEP hærder 9500-25 (efter volumen 3,5: 1).

Fortynder: Mipa WSB VE vand

Påføringsmetode

Sprøjtepestol:	Luft	HVLP	Airless
Sprøjtestryk (bar)	3 - 5	3,5	80 - 150
Dysestr. (mm)	1,4 - 1,8	1,3 - 1,5	0,30 - 0,45
Fortynding %	0 - 5	0 - 5	ufortyndet
Rækkeevne m ² /kg	4,3		
Sprøjtegeange	2 - 3	2 - 3	1 - 2
Tørstofindhold vægt%	65 - 70		
Potlife*	3,5		
Glans	10 - 20 mat		

Kan påføres ufortyndet med pensel eller rulle.

*overskridelse af potlife giver ingen stigning af viskositet, men derimod forringelse af kemisk og mekanisk bestandighed.

Alt værktøj skal rengøres i vand efter brug.

Tørretid

	Støvtør	Håndteringstør	Monteringtør	Overlakering
Objekttemperatur 20°C	45 - 55 min.	1 - 2 timer	1 - 2 dage	2 timer
Objekttemperatur 60°C	25 - 30 min.	45 - 60 min.	60 min.	30 min.

Tørretiden kan reduceres ved brug af blæsedyser. Optimale tørreforhold : 35 - 45°C og luftbevægelse 0,4 m/s. Ved tørring længere end 24 timer er mellemslibning nødvendig.

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse:

Optimale betingelser:

Holdbarhed:

Pakningsstørrelse:

Fra 10°C og op til 70% relativ luftfugtighed.

Lufttemperatur 20-25°C, objekttemperatur >15°C, rel. Luftfugtighed 40-60%, luftbevægelse: >0,4m/s

I tætsluttet original emballage mindst 12 måneders hyldetid. Opbevares frostfrit

WEP1000-20 17,6 kg / WEP1000-5 4,4 kg

Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.