

# Mipa WBS 2K Epoxy-Grundierfiller



## Produktbeskrivelse

Vandfortyndbar, chromatfri 2K epoxy-zinkfosfat grunder til jern, stål, zink, aluminium og kunststoffer, med høj rustbeskyttelse. Kan påføres med stor lagtykkelse uden risiko for pin holes og er efter tørring rigtig god at slibe i. Kan overlakeres med alle vandbaserede eller opløsningsmiddelbaserede 1K- og 2K-dæklakker.  
VOC g/l (2004/42/EC): 2c(540) 250 g/l

## Bunde

Jern, stål, zink, aluminium og kunststoffer

## Lagtykkelse

Som fylder: 50 – 70 µm tørfilm; som slibefylder: 150 – 200 µm tørfilm; som hæftegrunder: 25 – 30 µm tørfilm

## Farve

Lysgrå

## Blandeforhold – hærdere og fortynder

Hærdere: Efter volumen 4:1 med Mipa WBS EP-hærdere

Fortynder: Mipa WBC-fortynder 0 – 5 %

## Påføring

Sprøjtepipistol:	Luft	HVLP	Airless
Sprøjtetryk (bar)	3 - 5	3,5	80 - 150
Dysestr. (mm)	1,4 - 1,8	1,3 - 1,5	0,30 - 0,45
Rækkeevne m <sup>2</sup> /kg	7 – 8 m <sup>2</sup> /l ved 50 µm tørfilmstykkelse		
Sprøjteviskositet 20 °C	30 – 40"/Din 4		
Sprøjtegange	2 - 3	2 - 3	1 - 2
Udluftstid	10 – 15 min mellem hver sprøjtegang		
Potlife*	3,5		

\*overskridelse af potlife giver ingen stigning af viskositet, men derimod forringelse af kemisk og mekanisk bestandighed.

## Tørretid

	Støvtør	Håndteringstør	Slibbar	Overlakering
Objekttemperatur 20 °C	25 - 35 min.	Ca. 3 timer	Ca. 6 timer	2 timer
Objekttemperatur 60 °C	10 - 15 min.	45 - 60 min.	45 - 60 min.	30 min.

Tørretiden kan reduceres ved brug af blæsedysere

Optimale tørreforhold: 20 - 25 °C og luftbevægelse 0,4 m/s, objekttemperatur >15 °C, rel. luftfugtighed 40-60%, Ved tørring længere end 24 timer er mellemslibning nødvendig.

## Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: Fra 10 °C og op til 70% relativ luftfugtighed.

Holdbarhed: I tætsluttet original emballage mindst 12 måneders hyldetid. Opbevares frostfrit

Pakningsstørrelse: EP-GRUNDER - 3 ltr.

Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\AUTO\Auto 2007\WORD\epoxy-grundierfill  
Opdateret 22.09.2011

**C. FLAUE NSKJOLD A/S**

Nålemagervej 1 - 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00

[www.flauenskjold.dk](http://www.flauenskjold.dk) – [info@flauenskjold.dk](mailto:info@flauenskjold.dk)