

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	Granat <ul style="list-style-type: none">• Slidstærk og hård på beton• Fyldig og nem at rengøre
1.2	Kvalitetsnr.	3491.
1.3	Produkttype	Betongulvmaling.
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Til velafhærdede, tørre betongulve samt trægulve.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	206 Lysegrå 235 Cementgrå 800 Hvid
1.8	Pakningsstørrelse	0,75 og 2,50 liter. Lysegrå og cementgrå fås også i 5 ltr.

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Urethanalkyd.
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralisk terpentin.

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,4 kg/l.
3.2	Flammepunkt	Ca. 37°C, Pensky Martens.
3.3	Viskositet	>100 sek./ISO cup 6 mm/23°C.
3.4	Tørstofindhold	71-78 W/W%.
3.5	Glans	45-55 ved 60° indfaldsvinkel.
3.6	Specielle egenskaber	Giver en fyldig, slidstærk og vaskbar overflade. Er ikke alkalibestandig og må derfor kun anvendes på betongulve, der er mindst et år gamle.
3.7	Lugt	Kraftig.
3.8	Rækkeevne	8-10 m ² /l, afhængig af bunden.
3.9	Tørretid	Berøringstør: 4-5 timer. Overmalbar: ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage.

3.11 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes sammen for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.

4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende. Beton skal være min. 1 år gammelt.

4.3 Forbehandling Ubehandlet beton rengøres for snavs og evt. støbeslam til ren, fast og bæredygtig bund.

Gamle gulve: Evt. løstsiddende maling fjernes til fast bund. Gulvet rengøres med *DYRUP Grundrens*. Oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Sluttelig afvaskes med rent vand.

Ved sugende underlag grundes med Granat fortyndes med max. 15 % mineralsk terpentin.

4.4 Behandling 1-2x med *Granat*.

4.5 Påføring Pensel eller rulle.

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

4.6 Fortynding Mineralsk terpentin.

4.7 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

5. Sikkerhed og miljø

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.

Gennemvædede klude kan selvantænde.

5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1.

Den første uge bør der tages hensyn til det nymalede gulv, og rengøring med vand bør undgås.

6. Gode råd

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **Granat**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **Granat** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.