

Generel beskrivelse

BLITSA Gulvlak Vandbaseret er en lugtsvag, vandbaseret gulvlak til vedligeholdelse af lakerede parketgulve og lakering af maskinafslebne eller ubehandlede trægulve.

BLITSA Gulvlak Vandbaseret bruges til vedligeholdelse af Junckers forbehandlede, lakerede massive trægulve.

BLITSA Gulvlak Vandbaseret er også velegnet til lakering af alle typer træværk indendørs.

Tekniske data

Produkt:	Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.
Emballagestørrelse:	¾ liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter og 25 liter.
Udseende:	Cremefarvet/mælkevid i emballagen. Farveløs film efter tørring. Afslebne gulve bliver lysere umiddelbart efter behandlingen, men efterhånden skifter træet farve, selv om vandbaseret lak altid giver en lysere finish end spritbaseret lak.
Glansgrad:	Glans: 20 (mat) eller 70 (blank). Metode: DIN 67 530, med 60° målevinkel
Rækkeevne:	10 m ² pr. liter.
Påføringsværktøj:	Pensel, korthåret mohairrulle, luftløs sprøjte.
Overfladetemperatur:	Min. 10°C.
Fortynding:	BLITSA Gulvlak Vandbaseret leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Tørretid:	Ca. 4 timer ved 25°C. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer.
Rengøring af værktøj:	Værktøjet skylles i sæbevand, før lakken tørrer. Indtørret lak kan fjernes med sprit.
Opbevaring:	Holdbar i flere år i uåbnet emballage ved 20°C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0°C.

Anbefalede systemer

Stærkt trafikerede områder:	Anbefales ikke.
Mindre trafikerede områder:	3 lag Junckers BLITSA Gulvlak Vandbaseret 10 m ² /l.

Brugsanvisning

Ubehandlede/afslebne gulve

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning. Et lag BLITSA Gulvlak Vandbaseret påføres. Lad gulvet tørre. Derefter slibes med fint sandpapir (korn 120-180) i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand. Overfladen påføres yderligere 2 lag BLITSA Gulvlak Vandbaseret.

Tidligere lakerede gulve

Før lakering afvaskes med eddikesurt vand (2 dl 32%eddikesyre i 1 spand vand for at fjerne evt. sæbespånerester. Er der brugt andre rengøringsmidler mellem-slipes med korn 120-180. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og overfladen aftørres med en let fugtet klud. Derefter prøvestryges et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er i orden, lakeres hele gulvet. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes. Afslibning afsluttes med korn 120. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet lakeres som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de givne sikkerhedsanvisninger.