

Mipa Multi-Mat

MULTI-MATNY

Produktinformation

Side 1 af 1

Universal-Matpasta til reducere af glansen i Mipa 1K- og 2K-dæklakker (PUR-, OC-, PUR HS, syntetisk-, nitrokombi-, PVC-lakker). Flydende, let at røre ind. Matteringsevirkningen afhænger af farven og kan derfor først vurderes helt efter tørring.

Farve	farveløs
Blandeforhold	max. 1:1 efter vægt, se tabel herunder
Hærder	Bemærk: Blandeforholdet for 2K lak og hærder ændrer sig alt efter tilsætningsmængde af Multi-Mat, se tabel herunder.
Tørretid	Tørretiden ændres næsten ikke med Mipa Multi-Mat

Tilsætning Mipa Multi-Mat efter vægt

Laksystem	halvblank	silkeblank	silkemat	mat	Hærder
KH	10:1	7:1	5:1	3:1	-
PUR	4:1	2:1	1:1	1:1	H- og MS-hærder
	med hærder efter vol. 3:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 5:1	
OC	4:1	2:1	1:1	1:1	HS-hærder
	med hærder efter vol. 3:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 5:1	
PUR HS	4:1	2:1	1:1	1:1	HS-hærder
	med hærder efter vol. 3:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 4:1	med hærder efter vol. 5:1	

Bemærk:

Opbevaring: I uåbnet original emballage i mindst 3 år.

Det anbefales at forlakere med grundfarven uden tilsætning af Multi-Mat og kun påføre sidste lag blandet med Multi-Mat. Derved opnår man en højere dækkeevne og farvenøjagtighed, samt en ensartet og skjoldfri glans.

Dette datablad er kun til information. Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Imidlertid er oplysningerne ikke bindende og uden ansvar. Se endvidere sikkerhedsdatablad og relevante data på varens etikette. Vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne uden forudgående varsel.

R:\Dorthe\Produktinfo\Mipa\AUTO\Multi-Mat DK.docx

C. FLAUEKJOLD A/S

Nålemagervej 1 • 9000 Aalborg • Tlf.: 96 31 47 00 • www.flauenskjold.dk • mail: info@flauenskjold.dk