

# Mipa ProMix Eisenglimmer EP500-20

## Produktbeskrivelse

Mipa 2K epoxy Eisenglimmer til rustbeskyttende lakering af stål, galvaniseret stål og aluminium. Til brug som mellemlak ved overfladebehandling af broer, havneanlæg, rørføringer og emner i forbindelse med spildvand og havvand samt anden aggressiv atmosfære. Holdbar korrosionsbeskyttende – og dekorativ virkning (godkendt i system iht. TL 918 300 blad 87).

Kan påføres elektrostatisk.

Temperaturbestandig: konstant 150° C, kortvarig 180° C.

VOC g/l (2004/42/EC): 1j(550) 456 g/l

## Bund

**Stål, jern:** Rengør, evt. slib og affedt. Påfør EP grunder 100-20 (60-80 µm) eller 2K Zinkstaubfarve (60-80 µm, ved konstant vandkontakt brug kun 2K Zinkstaubfarve som grunder). Som mellemlag påfør EP 500-20 (60-80 µm; dog 140-160 µm for at opnå maksimal rustbeskyttelse). Dæklak PU 500-20 (50-60 µm).

**Zink:** Rengør med alkalisk ammoniakopløsning. Påfør EP grunder 500-20 (60-80 µm). Dæklak PU500-20 (50-60 µm).

**Aluminium:** Rengør, slib og affedt. Påfør EP grunder 500-20 (60-80 µm). Dæklak PU500-20 (50-60 µm).

## Blandeforhold

Efter **vægt 5:1** med Mipa hærdere EP950-25, EP950-15 (efter **volumen 3:1**).

## Fortynder

Mipa EP fortynder.

## Påføringsmetode

<b>Sprøjtepipistol:</b>	<b>Luft</b>	<b>HVLP</b>	<b>Airless</b>
Sprøjtetryk (bar)	4	2,5 - 3	150 - 180
Dysestr. (mm)	1,8 - 2,0	1,8 - 2,0	0,38 - 0,53
Leveringsviskositet	Tixotrop		
Fortynding %	20 - 25	20 - 25	10 - 15
Rækkeevne m <sup>2</sup> / kg	5 - 6		
Tørstofindhold (vægt%)	70 - 75		
Tørstofindhold vol. l/100 kg	25 - 30		
Vægtfylde kg/l	1,75 - 1,85		
Sprøjtegeange	2	2	1
Potlife timer	7 - 9		
Glans	10 - 20 mat		

Kan påføres med pensel eller rulle fortyndet 5 - 10%.

## Tørretid

	<b>Støvtør</b>	<b>Håndteringstør</b>	<b>Monteringtør</b>	<b>Overlakering</b>
Objekttemperatur 20° C	45 - 55 min.	4 - 5 timer	10 - 12 timer	1 time
Objekttemperatur 60° C			45 min.	

## Emballagestørrelse

Holdbarhed:

Mindst tre år i tætsluttet original emballage

Pakningsstørrelse:

4,5 ltr. - Best nr. EP50020

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**