

# Mipa Neonfarver, fluorescerende

## Produktbeskrivelse

Mipa Neon er special dagslysfluorescerende farver til anvendelse i rationelle 2-lags opbygninger med Mipa 2K klarlakker. Opbygning se vejledning L18.  
Dagslysfluorescerende farver på biler er godkendelsespligtig i henhold til færdselsloven.  
VOC g/l (2004/42/EC): 2e(840) 589 g/l

## Bunde

Må kun anvendes på hvide bunde.  
Anvendes ufortyndet ved påføring med pensel.  
Mindst 4 sprøjtegange (ved RAL 3024: mindst 5 sprøjtegange).

## Farver

RAL 1026, RAL 2005, RAL 3024

## Hærder

For bedre bestandighed kan tilsættes Mipa 2K hærder; blandingsforhold 10 :1  
Potlife: 1 - 2 dage (med 2K hærder).

## Fortynder

Mipa BC-fortynder eller Mipa 2K fortynder kort: blandingsforhold 2:1

## Påføringsmetode

	Sprøjtepistol	
	Konventionel	Airless
Sprøjtetryk (bar)	3 - 5	100 - 150
Dysestr. (mm)	1,4	0,28
Sprøjteviskositet DIN 4mm (sek.)	18 - 20	
Rækkeevne m <sup>2</sup> /l	3 - 4	
Tørfilmstykkelser μm	min. 100	
Udluftstid	10 - 15 min mellemudluftning	
Sprøjtegange	4 - 5	4 - 5

## Tørretid

Objekttemperatur 20 °C	Overlakerbar efter 30 - 60 min.
------------------------	---------------------------------

## Emballagestørrelse

Pakningsstørrelse      0,5 liter; 3 liter – NEONxxxx  
                                    0,5 liter – BC-FORT-05  
Holdbarhed:                mindst 3 år i tætsluttet original emballage

**Disse oplysninger er givet i god tro,  
men uden garanti.**