

## 1K hæfteprimer rødbrun

### Produktbeskrivelse


SprayMax 1K hæfteprimer rødbrun kan bruges både som grunder og som svejseprimer. Den er ideel at bruge til mindre reparationer på biler m.v., og sikrer en enkel og effektiv forarbejdning. Den er chromatfri og yder en fremragende rustbeskyttelse.

### Bund


Blankslebet metal, slebet gennemhærdet lakering, slebet polyester bund, slebet aluminium, galvaniseret metal i 3-lags opbygning.

### Anvendelse


#### Grunder :



1-2 sprøjte gange = 15 - 30 my




Infrarød tørring  
3 min.




efter 10 - 50 min/20 °C udluftning, overlakér med  
SprayMax 1K fillprimer 680002/ -003  
SprayMax 2K grundfiller 680030

#### Svejseprimer :



rustbeskyttede dele kan svejses uden at fjerne lakken  
1 sprøjtegang = 6 - 10 my



Udluft 10 - 15 min./ 20 °C

### Forbehandling

Fjern evt. rust, rengør og slib omhyggeligt. Fladen skal være tør, fedt- og støvfri. Rengør bunden med siliconefjerner. Omryst dåsen i 2 min. Lav en prøvesprøjtning.

### Bemærk

- Må ikke overlakeres med polyester- og EP produkter - eller med vandige baselakker
- God frilagerbestandighed på 3 mdr. ved en tørfilm på min. 50 my.
- Lagerholdbarhed: 1 år
- 400 ml. aerosol - best. nr. 680001