

2K Klarlak


Produktbeskrivelse

SprayMax 2K Klarlak, er en toplak med høj glans. Ideel til pletreparationer og til opfriskning af bildele. Lakken er særdeles ridsefast, har en god kemisk resistens og nem at polere.


Bund

Basecoats.

Anvendelse



2 sprøjte gange = 50 - 60 my, ca. 2 min. flash-off mellem hver sprøjtegang



Tørring: natten over/20 °C eller forceret tørring 25 min/60 °C, objekt temperatur
IR-tørring er muligt
Efter 16 timer/ 20 °C, kan SprayMax 2K Klarlak, nemt poleres

Forbehandling

Klarlakken påføres 30 min. efter lakering med basecoat.

Bland SprayMax 2K Klarlak med hærdere: Fjern den røde knap fra låget og fastgør den til ventilen i bunden. Tryk til der høres et klik og omryst dåsen omhyggeligt i mindst 2 min. Lav et prøvesprøjt. Pot life: 24 timer.

Bemærk

- Lagerholdbarhed: 1 år ved 20 °C
- 400 ml. aerosol - best. nr. 680061
- Må kun anvendes erhvervsmæssigt
- Indeholder isocyanater. Isocyanatholdige produkter kan forårsage akut irritation med hoste og vejrtrækningsproblemer. På længere sigt kan indånding give anledning til astma for sensibiliserede personer, selv ved udsættelse for lave koncentrationer. Gentagen indånding kan medføre permanente skader på luftvejene. Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet. Isocyanater kan give allergiske(kontakt-)eksemer, hvorfor spild på huden straks skal afvaskes. Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler og visse aminer kan optages gennem huden.