

Generel beskrivelse

Junckers PRO YACHT Skibslak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for saltvand og sollys. Lakken er tilsat lysfilter. Den anvendes til skibe og både, såvel inden- som udenbords. Udenbords dog kun over vandlinien. Lakken er endvidere anvendelig til almindelig udendørs træværk, hvor en modstandsdygtig og vejrbestandig overflade ønskes.

Junckers PRO YACHT Skibslak kan også anvendes til lakering af træ indendørs.

Tekniske data

Produkt:	Uretanalkydak med lysfilter.
Emballagestørrelser:	0,375 og 0,75 liter.
Udseende:	Fyldig højglansoverflade med en varm glød.
Glansgrad:	Over 90.
Rækkeevne:	Ca. 12 m ² pr. liter
Påføringsværktøj:	Bred lakpensel eller korthåret rulle.
Anvendelsestemperatur:	Min. 5° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Kan, hvis påkrævet, fortyndes med mineralsk terpentin.
Tørretid:	Ca. 6 timer ved 20° C. Fuldt hærdet efter 1 uge.
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin. Eftervask med sæbevand.
Opbevaring:	Holdbar i flere år i uåbnet emballage ved 20° C.

Brugsanvisning

Ubehandlet træ:

Nyt eller afslebet træ skal være rent, tørt og fri for harpiks og voks. Et fyldigt laklag opbygges med 3 lag lak.

Mellemslib med fint sandpapir mellem hvert lag lak.

Tidligere lakeret træ:

Lak med dårlig vedhæftning afrenses, hvorpå der rengøres ved vask med egnet grundrengøringsmiddel efterfulgt af afskylning med ferskvand. Efter optørring matslibes overfladen. Eventuelle pletter ned til bart træ, grundes med 2 lag lak. Hvert lag matslibes efter optørring.

Færdiglakering udføres med 1-2 lag lak.

Vigtigt: Før anvendelse på anden laktype skal prøveopstrøg udføres. Næste dag vurderes vedhæftningen. Hvis OK kan lakering udføres (husk mellemslibning).

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.