

Opsætning



Produkt: AXO 106

Beskrivelse: **Glasfilt 1x25 m 40g til vægge og lofter**

Sammensætning 8 micron fibre.

Standard termoset coating

Tekniske data:


Egenskaber	Unit	Min værdi	Nom værdi	Max værdi
Bredde	mm	997	1000	1003
Længde deviation	m	-0		
Tykkelse	mm		0,37	
Total vægt	g / m ²	36	40	44
<u>Tensile styrke</u>				
MD	N / 5cm	200	235	
CD	N / 5cm	149	175	

Klæber forbrug Se vejledning på klæber

Maling forbrug Våd i våd Første lag Andet lag
m² / litre 6,5 3,9 11,5

Forside

Forside er INDVENDIG side af rulle



Bagside markering

Ingen markering

Mønster rapport

Free match




Tilladte markede spot fejl

Rulle længde 25m

Højst 2

Note: En samling kan forekomme i en rulle og anses som en spot fejl.

Certifikater:



Lagring: -10 to +50 grader C
Bruges indenfor 2 år efter produktion