

Mipa Betonacryl

Produktbeskrivelse

Mipa Betonacryl er en brugsklar, opløsningsmiddelholdig 1K Lak til gulve og vægge med normal belastning, f.eks. kældre, trapper, lagerrum og værksteder.

Lakken hæfter godt, er vejrbestandig og bestandig mod maskinolie, voks, fedt, rengøringsmidler, vand samt salt, syre og baser i mindre koncentrationer. Er ikke blødgørerb Bestandig eller gaffeltruck egnet.

Kan leveres i farverne RAL7001 og RAL7032 og er silkeblank.

Vægtfylde ca. 1,3 g/cm³. Viskositet 170 – 180 s4mm DIN. Maks. 500 g/l VOC.

Forarbejdning

Forarbejdning betingelse fra +10° C og op til 80% relativ luftfugtighed.

Kan anvendes på sugende, mineralske flader som beton, cement og puds. Fladen skal være ren, tør, bæredygtig samt støv- og fedtfri (f.eks. fri for olie, parafin, gummirester, voks, silikone). Fugtindhold i underlaget må ikke være over 5% og hæfteevne skal være større end 1N/mm².

Cementrester eller løstsiddende lag skal fjernes maskinelt eller med 10% saltsyreopløsning og efterfølgende afvask med vand.

Olie og fedt afvaskes med rengøringsmiddel, eventuelt flere gange. Støvsug efterfølgende, især efter maskinel klargøring. Rengør og evt. slib fastsiddende 1K og 2K lak samt gamle, fastsiddende dispersionsmaling. Kontroller med at lave en prøve.

Let sandede, stærkt sugende flader indendørs forbehandles med Mipa LF Dybdegrunder og udendørs med Mipa LH Dybdegrunder.

Påføres med pensel eller rulle. Brugsklar, ved behov kan der fortyndes med Mipa UN eller UN21 fortynder.

Tørretid

Mellem hver påføring ca. 4 – 6 timer ved 20C. Gennemtør ca. 2 dage.

Rækkeevne ca. 12 m² / ltr afhængig af lag tykkelse og emnets grovhed.

Emballagestørrelse

10 Liter

Holdbarhed mindst 3 år ved uåbnede original emballage.

Betonacryl.doc 22-12-2014 rev. 1 ma

Dette datablad er kun til information. Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Imidlertid er oplysningerne ikke bindende og uden ansvar. Se endvidere sikkerhedsdatablad og relevante data på varens etikette. Vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne uden forudgående varsel.

C. FLAUENSKJOLD A/S

Nålemagervej 1 • 9000 Aalborg • Tlf.: 96 31 47 00 • www.flauenskjold.dk • mail: info@flauenskjold.dk