

Anvendelse

Elastificeret, silkeblank 2K-MS-Klarlak specielt til lakering af baselakker (Mipa BC og Mipa WBC) på kunststof emner. Den har meget høj vejrbestandighed og gulner ikke. Høj kemisk og mekanisk resistens. Glansgraden svarer til gængse, glansreducerede kunststoflakeringer.


Rækkeevne: 6,0 - 8,0 m²/l

Forarbejdning



Farve

farveløs



Blandeforhold

Hærder

Mipa 2K-MS-Hærder

efter vægt lak : hærder

--

efter volumen lak : hærder

2 : 1



Hærder

til hellakeringer

Mipa 2K-MS-Hærder MS 25/40

til dellakeringer

Mipa 2K-MS-H MS 10



Potlife

2 t Mipa 2K-MS-Hærder MS 10


6 t Mipa 2K-MS-Hærder MS 25

8 t Mipa 2K-MS-Hærder MS 40



Fortynder

10 - 15 % Mipa 2K-Fortynder V 25



Sprøjteviskositet

Koppistol

18 - 20 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

--



Påføring

Metode

Koppistol
(Højtrykteknik)

HVLP
(Lavtrykteknik)

HVLP /
Dyse indvendigt tryk

Hærder

--

Tryk (bar)

2 - 2,5

2 - 2,2

0,7

Dyse (mm)

1,2 - 1,3

1,2 - 1,3

--

Sprøjtegang

2

2


--

Fortynder

10 - 15

10 - 15

--



Afluftstid

5 - 8 min mellem sprøjtegangene

10 - 15 min inden ovntørring

Tørfilmslagtykkelse

50 - 60 µm



Tørretid

Objekttemp.	Støvtør	Håndtering	Montageklar	Slibeklar	Overlakerbar
20 °C	30 min	12 t	24 t	--	--
60 °C	5 min	30 min	2 t	--	--
IR-tørring kortbølge	--	8 min	--	--	--
IR-tørring mellembølge	--	10 - 15 min	--	--	--

Bemærk

Opbevaring: i mindst 3 år i uåbnet originalemballage

VOC-lovgivning: EU grænseværdi for produkt kategori B/d 840 g/l
Dette produkt indeholder maks. 575 g/l

Forarbejdningsbetingelser: Fra +10 °C og til 80 % relative luftfugtighed. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Videre forarbejdning: --